











Alu Trans



Alu Trans

Composition / Gewebe / Composition	DIN 60 001		100% PES Trevira CS, aluminium backing / Alu bedampft / verso aluminium
Fabric weight / Flächengewicht / Poids (g/m ²)	DIN EN 12127		90
Fabric thickness / Gewebedicke / Epaisseur (mm)	DIN ISO 2286-3		0.20
Fabric qualities / Ausrüstungsarten / Qualités			stiff or soft / versteift oder deko / enduit ou souple
Fabric width / Stoffbreite / Largeur (cm)			200
Louvre width / Lamellenbreiten / Largeur des bandes (mm)			89, 127
Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu			B1 (DIN 4102)
Colour fastness / Lichtechtheit / Tenue des couleurs	DIN EN ISO 105-B02		6-7
Washing instructions / Pflegehinweise / Nettoyage			

Solar and optical coefficients / Solar und Optische Kennzahlen / Coefficients solaires et optiques (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	10	20	30	40	50
T_v	26	24	22	21	21
R_v	42	39	38	38	37
A_v	32	37	40	41	42
T_s	26	25	25	24	24
R_s	44	41	41	41	41
A_s	30	34	34	35	35
UV	25	23	23	22	21
g_{tot}	0.47	0.49	0.49	0.49	0.49

T_v Visible light transmission / Lichttransmissionsgrad / Transmission de lumière visible (%)

R_v Visible light reflectance / Lichtreflexionsgrad / Réflexion de lumière visible (%)

A_v Visible light absorption / Lichtabsorptionsgrad / Absorption de lumière visible (%)

UV UV transmission / UV-Transmissionsgrad / Transmission UV (%)

T_s Solar transmission / Strahlungstransmissionsgrad / Transmission solaire (%)

R_s Solar reflectance / Strahlungsreflexionsgrad / Réflexion solaire (%)

A_s Solar absorption / Strahlungsabsorptionsgrad / Absorption solaire (%)

g_{tot} Total g-value (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K) DIN EN 13363-1
Gesamt g-Wert (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K) DIN EN 13363-1
Valeur-g totale (Valeur-g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K) DIN EN 13363-1


All coefficients may have a tolerance of +/- 5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/- 5%




10



20



30



40



50

General reference

We reserve the right to make any technical change which improves the quality of our products. All indications correspond to our current level of knowledge and are intended to inform without legal commitment. Colour deviation between rolls may occur and we cannot guarantee an exact colour match.

Allgemeiner Hinweis

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Kleine Farbabweichungen zu den Musterkollektionen sowie vereinzelte Noppenbildungen sind fabrikationsbedingt möglich und erheben keinen Anspruch auf Garantieleistungen.

Information générale

Les informations figurant dans ces cartes tissus sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur légale ou contractuelle. Nous nous réservons la possibilité de les modifier sans préavis selon les évolutions techniques des produits. De légères différences de teinte peuvent apparaître entre les tissus et les collections d'échantillons en fonction des différentes productions. Ces différences de teintes sont normales et ne peuvent donner lieu à des demandes de remplacement en garantie.