


kvadrat

Zoom










kvadrat

Zoom

Evaluated sound absorption coefficient, $\alpha_w=0.35$ (DIN EN ISO 354)
 Bewerteter Schallabsorptionsgrad, $\alpha_w=0.35$ (DIN EN ISO 354)
 Coefficient évalué d'absorption phonique, $\alpha_w=0.35$ (DIN EN ISO 354)

Composition/Gewebe/Composition	DIN 60 001		100% PES Trevira CS
Fabric weight/Flächengewicht/Poids (g/m ²)	DIN EN 12127		210
Fabric thickness/Gewebedicke/Epaisseur (mm)	DIN ISO 2286-3		0.50
Fabric width/Stoffbreite/Largeur (cm)			170 all colours/alle Farben/toutes les couleurs
Flame retardant/Schwerentflammbarkeit/Classement au feu			B1 (DIN 4102), Type B (BS 5867), M1 (NF P 92501-7)
Colour fastness/Lichtechtheit/Tenue des couleurs	DIN EN ISO 105-B02		6-7
Washing instructions/Pflegehinweise/Nettoyage			Hang up wet, ironing at low temperature may be necessary approx. 1% shrinking possible. / Nass aufhängen, bügeln bei niedrigerer Temperatur kann notwendig sein. ca. 1% Längeneingang möglich. / Accrocher encore humide, repassage basse température préconisé. Rétrécissement possible environ 1%.

Solar and optical coefficients/Solar und Optische Kennzahlen/Coefficients solaires et optiques (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	127	727	927
	8.78	12.68	11.49
	37.87	53.68	50.97
	53.35	33.64	37.54
	8.71	19.49	18.53
	37.29	63.09	61.19
	54.00	17.42	20.28
	6.16	10.45	8.26



Visible light transmission/Lichttransmissionsgrad/Transmission de lumière visible (%)



Solar transmission/Strahlungstransmissionsgrad/Transmission solaire (%)



Visible light reflectance/Lichtreflexionsgrad/Réflexion de lumière visible (%)



Solar reflectance/Strahlungsreflexionsgrad/Réflexion solaire (%)



Visible light absorption/Lichtabsorptionsgrad/Absorption de lumière visible (%)




Solar absorption/Strahlungsabsorptionsgrad/Absorption solaire (%)




UV transmission/UV-Transmissionsgrad/Transmission UV (%)

All coefficients may have a tolerance of +/- 5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/- 5%



117 (170cm / 200cm)



217 (170cm / 200cm)



227



727



927



127 (170cm / 200cm)



167 (170cm / 200cm)




787




867



827




857



447



847



627



647

General reference

We reserve the right to make any technical change which improves the quality of our products. All indications correspond to our current level of knowledge and are intended to inform without legal commitment. Colour deviation between rolls may occur and we cannot guarantee an exact colour match.

Allgemeiner Hinweis

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Kleine Farbabweichungen zu den Musterkollektionen sowie vereinzelte Noppenbildungen sind fabrikationsbedingt möglich und erheben keinen Anspruch auf Garantieleistungen.

Information générale

Les informations figurant dans ces cartes tissus sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur légale ou contractuelle. Nous nous réservons la possibilité de les modifier sans préavis selon les évolutions techniques des produits. De légères différences de teinte peuvent apparaître entre les tissus et les collections d'échantillons en fonction des différentes productions. Ces différences de teintes sont normales et ne peuvent donner lieu à des demandes de remplacement en garantie.